

NATURA DEL PRODOTTO

WINGLUE è un adesivo per membrane bituminose e pannelli isolanti a base bituminosa modificata con polimeri sintetici. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi ad un pressoché nullo impatto ambientale.

CAMPI DI IMPIEGO

WINGLUE è un adesivo adatto per la posa in orizzontale di membrane bituminose e pannelli isolanti, qualora non si possa utilizzare la fiamma o i comuni adesivi a base solvente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	fluido, viscoso
COLORE :	marrone
PH:	11±0,5
TEMPO FUORI POLVERE:	30 – 60 minuti (in funzione delle condizioni ambientali)
DENSITA' A 20°C (g / cm ³):	1,08
RESIDUO SECCO (%):	70
RESA PER KG/m ² :	0,500 – 1,0 Kg/m ²
TEMPERATURA MINIMA D'APPLICAZIONE:	+ 2°C

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

WINGLUE ha un ottimo potere impregnante, tuttavia è opportuno pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, parti friabili, sostanze estranee. L'applicazione deve avvenire su superficie asciutta poiché in caso contrario verrebbe rallentato enormemente il tempo di essiccazione.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

WINGLUE va applicato con rullo, pennello, spazzolone, operando in modo da garantire l'applicazione di uno strato adeguato e costante.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e come tale non va assolutamente diluito con acqua o altri solventi.

Prima di procedere con l'assemblaggio della membrana bituminosa, attendere che il prodotto sia fuori polvere, al fine di raggiungere l'ottimale potere adesivo. Tale condizione



si può verificare semplicemente con il tatto, constatando che malgrado l'acqua sia evaporata WINGLUE ha acquistato un' elevata appiccicosità che poi mantiene nel tempo.

In sostanza prima della posa della membrana c'è da accertarsi che gran parte dell'acqua contenuta nel prodotto applicato sia evaporata.

Il tempo necessario per avere un'essiccazione superficiale è in funzione della porosità del supporto e delle condizioni climatiche. Indicativamente su supporto a bassa porosità a 20 °C, la membrana può essere applicata dopo 1 ora.

Per supporti molto porosi, a 20 °C, l'applicazione della membrana può avvenire anche dopo mezz'ora. Data l'elevata varietà di supporti e di condizioni ambientali, consigliamo, tramite una prova preliminare i tempi necessari per la sovrapposizione della membrana.

CONSUMI

- 0,500 Kg./m² per supporti non porosi e senza alterazioni (membrane, pannelli)
- 0,500 – 1,0 Kg./m² in funzione dell'irregolarità dei supporti

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato su superfici completamente asciutte. Inoltre non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.

PULIZIA DEGLI ATREZZI

E' indispensabile pulire con acqua, prima che il prodotto sia essiccato, poiché se ciò avviene, WINGLUE è asportabile dagli attrezzi solo con solventi organici.

CONFEZIONI

Latte da 5-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 6 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. Si consiglia di eseguire sempre delle prove preliminari. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

IN CASO DI DUBBIO CONSULTARE LA NOSTRA ASSISTENZA TECNICA